

# Diessner DK Dispersioliima

Tekninen tietolehti  
21.7.2016  
3 sivua



**Sementitön dispersioliima polystyreenistä valmistettujen eristelevyjen kiinnitykseen sisä- ja ulkotiloissa. Sopivia alustoja ovat kuitusementti-, kipsi- ja lastulevyt, sekä vaneri.**

- Käyttövalmis
- Tahnamainen, ei valu tai halkeile
- Kuituvahvistettu
- Hyvä liimauskyky ja elastisuus
- Erinomainen CO<sub>2</sub>- ja vesihöyrynläpäisevyys

Sideaineperusta	Muovidispersio	Levitystapa	Käsin
Pakkauskoko	20 kg	Materiaalimenekki	1,4 - 1,9 kg / m <sup>2</sup>
Värisävy	Beige	Ohentaminen	Vedellä tarvittaessa, enintään 2 %
Paloluokka	E	Säilyvyys	Avaamattomana 12 kk
Tiheys	1,50 kg / l	Käyttölämpötila	Alusta ja ympäristö yli 5 °C ja alle 30 °C
VOC-pitoisuus	< 40 g / l		

Kuivumisaika	Huokoisella alustalla 1 - 2 vrk, tiiviillä alustalla 3 - 6 vrk
--------------	--

## Työohje

Tämä työohje on tarkoitettu apuvälineeksi Diessner DK Dispersioliiman käyttöön ja suunnitteluun. Tarkemmat ohjeet muille Diessner-järjestelmän tuotteille löytyvät kunkin tuotteen omasta esitteestä ja kaikki järjestelmään kuuluvat osat ovat nähtävissä järjestelmäesitteissä. Lisätietoa ja apua tuotteiden käytössä ja suunnittelussa on saatavilla Maalarimestarien Oy:ltä.

## Alusta

Vanhoilta pinnoilta poistetaan kaikki irtonainen tai muuten vaurioitunut materiaali. Alustan tulee olla kuiva, sekä puhdistettu noesta, pölystä, rasvasta, ym. epäpuhtauksista. Kiiltävät vanhat pinnoitteet karhennetaan. Levä ja home poistetaan ja pinta käsitellään Diessner Toxol Saneerausaineella. Kolot paikataan ja epätasaisuudet tasoitetaan soveltuvilla tuotteilla. Liituuntuvat ja hiekkaantuneet pinnat poistetaan ja voimakkaasti tai epätasaisesti imevät alustat pohjustetaan Diessner Pohjustekonsentraatilla.



# Diessner DK Dispersioliima

Tekninen tietolehti  
21.7.2016  
3 sivua

## Liimaus

Dispersioliima on käyttövalmista, mutta koostumuksen säätämiseksi ohennettavissa vedellä enintään 2 %. Liima levitetään ruostumattomasta teräksestä valmistetulla lastalla kauttaaltaan alustaan tai liimattavan eristelevyn pintaan ja kammataan auki esim. 4 x 4 mm kampalastalla. Eristelevyt ankkuroidaan mekaanisesti vasta liiman kuivuttua täysin.

## Huomioitavaa

Tuotetta ei tule levittää suorassa auringonpaisteessa, voimakkaalla tuulella tai sateen tai yöpakkasen uhatessa. Levitetty materiaali tulee suojata sään vaikutuksilta. Lämpötila ei saa laskea alle suositellun käyttölämpötilan koko kuivumisaikana. Kuivumisaika ilmoitettu 23 °C lämpötilassa ja 50 % suhteellisessa ilmankosteudessa. Korkean suhteellisen ilmankosteuden tai matalien lämpötilojen yhteydessä sitoutumisprosessi voi hidastua merkittävästi. Ilmoitettu menekki on arvio vähimmäistarpeesta tasaisella alustalla käytettäessä 4 x 4 mm hammaslastaa. Erilaisista materiaaleista ja työolosuhteista johtuen suosittelemme tekemään tarvittaessa koepinnoituksen, jotta voidaan varmistua tuotteiden soveltuvuudesta haluttuun käyttötapaan ja -tarkoitukseen. Varastointi viileässä, mutta jäätymiseltä ja kosteudelta suojattuna.

## Vaarasta ilmoittava lauseke

Ei tarvita

## Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat lausekkeet

- |      |   |
|------|---|
| S 2  | Säilytettävä lasten ulottumattomissa  |
| S 26 | Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin                 |
| S 46 | Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti |

Lue aina ennen käyttöä tuotteen tunnusmerkinnät ja tuotetiedot. Älä päästä valumaan viemäristöön, vesistöihin tai maaperään. Suojaa huolellisesti kaikki sellaiset pinnat, joita ei pinnoiteta. Pese roiskeet jo märkänä pois veden kanssa. Tutustu erilliseen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.



# Diessner DK Dispersioliima

Tekninen tietolehti  
21.7.2016  
3 sivua

## Jätteiden hävitys

Vain täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan toimittaa kierrätyspisteeseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää sekajätteenä.

## Selvitys raaka-aineista

Muovidispersio, kalsiumkarbonaatti, silikaatit, vesi, kalvonmuodostusaine, lisäaineet, säilöntäaineet.

