

**MAALITYYPPI** Vesiohenteinen, akrylaattia sisältävä dispersiomaali sisätilojen maalaukseen. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 313. Kiiltoryhmä 4, puolihihmeä.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitusten **M1-ryhmään**.

**KÄYTTÖ** Maali soveltuu uusien ja ennen maalattujen betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili-, ja rakennuslevypintojen maalaukseen. Soveltuu pesun- ja kulutuksenkestävyyttä vaativien seinä- ja kattopintojen maalaukseen. Ei oviin, ikkunoihin eikä kalusteisiin.

## TEKNISET TIEDOT

**Kuiva-ainepitoisuus** N. 39 tilavuus-%

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)** EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

**Käytännön riittoisuus**

Ennen maalattu pinta	7 - 10 m <sup>2</sup> /l
Tasoite ja puukuitulevy	5 - 8 m <sup>2</sup> /l
Betoni- ja rappauspinta	4 - 7 m <sup>2</sup> /l

**Tiheys** n. 1,3 g/ml

**Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %**

- pölykuiva 1 h kuluttua  
- päällemaalattavissa 2 h kuluttua

**Ohenne, välineiden pesu** Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.

**Kiilto** Puolihihmeä

**Värisävyt** Perusmaali 1 (valkoinen). Voidaan sävyttää sävytyspastoilla sisämaalivärikarttojen sävyihin.

**Pesun- ja kulutuksenkesto** Maalipinnan kulutuksen kesto on hyvä. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 1 (ISO 11998). Vesirasituksen kesto on yli 2000 harjauskierrosta (MaalausRYL 2012, vesiohenteisten sisäseinä- ja kattomaalien testimenetelmät ja arviointi).

**VAROITUSMERKINTÄ** Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittele**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.  
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään sopivalla pesuaineella ja huuhdotaan huolellisesti vedellä.  
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.  
Pinnan epätasaisuudet silotetaan kohteeseen sopivalla tasoitteella. Kuivunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan.

**Pohjamaalaus**

Teräspinnat pohjamaalataan ruosteenestomaalilla.  
Sinkityt pinnat maalataan M 3 POHJAMAALILLA.  
Muut pinnat pohjamaalataan M 3 POHJAMAALILLA.

**Maalaus**

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.  
Maalia ohennetaan tarvittaessa vedellä.  
Maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1 - 2 kertaan.

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.  
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.  
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

**Varastointi**

Ei saa jäätyä.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

---