

Bluclad Kuitusementtilevy

Tekninen tietolehti
2.6.2016
1 sivu



Korkealuokkainen, epäorgaaninen ja lähes elämätön kuitusementtilevy, jota käytetään tuulettuvissa julkisivuissa ohutrappauksen, maalauksen tai laatoituksen aluslevynä.

- CE-hyväksytty (EN 12467)
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Palamaton
- Homehtumaton
- Hyvä ääneneristävyyys
- Kestää useimpia kemikaaleja, kuten suolavettä, klooria, laimeita happoja, alkaaleja, valkaisuaineita ja liuottimia
- Ympäristöystävällinen; ei haitallisia kaasupäästöjä

Mitat	1200 x 2400 mm / 1200 x 790 mm
Paksuus	10 mm
Väri	Beige
Tiheys	1,180 kg / m ³
Kuivapaino	11,80 kg / m ²

Ohennetut reunat	Ei
Lämmönjohtavuus	0,19 W / mK
Kestävyyssluokitus	Kategoria B (EN 12467)
Lujuusluokitus	Luokka 2 (EN 12467)
Paloluokitus	A2-s1-d0 (EN 13501-1)

Mittatarkkuus (Luokka 1)	Paksuus ± 0,5 mm	Pituus ja leveys ± 3 m	Ristimitta ± 1 mm / m
Taivutuslujuus huonekuivana	Pituuss. 23 N / mm ²	Leveys. 17 N / mm ²	
Kimmomoduuli huonekuivana	Pituuss. 13000 N / mm ²	Leveys. 11000 N / mm ²	
Kosteuseläminen	0 - 100 %	1,20 mm / m	
Huokoisuus	0 - 100 %	40 %	
Lämpöeläminen	6,5 * 10 ⁻⁶ m / mK		
Vesihöyryn diffuusiovastus	17 - 21		
Suoritettut tyyppitestaukset EN 12467	Läpäisevyydesti, kuumavesitesti, märkä-kuiva-testi, pakkastesti		
Tuotekoostumus	Portland-sementti, valikoidut mineraalit, orgaaniset kuidut, täyteaineet		
Valmistus	Hatscheck-menetelmällä, kuivaus autoklaavimenetelmällä		
Pinnoitus	Suositus 4 vk kuluessa asennuksesta, viim. 6 kk aikana (levyn kosteus < 18 %)		
Asennus	Karkea merkitty puoli ulospäin. Tutustu erilliseen asennusohjeeseen.		